

ClvSeal LİKİT 500



Yüksek Yansıtma Etkisine Sahip, UV Dayanımlı, Akrilik Esaslı Su Yalıtım Membranı

TANIM

ClvSeal LİKİT 500, UV dayanımlı, yüksek yansıtıcı, akrilik esaslı esnek su yalıtım malzemesi. Çatılar için ideal çözüm sunar. Eski shingle ve arduvaz membranlara güçlü yapışır. Radyal ısıyı yansıtarak yüzey sıcaklığını düşürür.

UYGULAMA ALANLARI

- Çatı ve duvar yüzeyleri
- Beton, sıva, taş, metal, tuğla, ahşap ve dekoratif kaplamalar
- Shingle ve arduvaz membranlar üzerine astarsız uygulama
- Metal, çinko ve beton gizli dereler
- Binaların kuzey cepheleri
- Deniz etkisine açık bölgelerde dış cephe boyası olarak

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Esnek, çatlak köprüsü oluşturur
- Yüksek yapışma kapasitesi
- Su buharı geçirgen
- UV dayanımlı, radyant ısıyı yansıtır
- İç ortam sıcaklığını azaltır, enerji tüketimini düşürür
- Küf ve mantar oluşumunu engeller
- Su bazlı, toksik ve yanıcı değildir
- Farklı renk seçenekleri sunar

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler temiz olmalı ve her türlü çimento parçacıkları, hareketli parçalar, kir, yağ, toz ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Daha iyi yapışma sağlamak için yüzey su jeti veya mekanik yöntemlerle yıkanmalıdır. Yüzeye iyi yapışmış eski boya üzerine uygulanabilir. Emici yüzeyler önceden astarlanmalıdır. Diğer metal yüzeyler de uygun yüzey işlemlerine (yağdan arındırma, aşındırma ve astarlama) tabi tutulmalı ve sağlam bir yapışma sağlanmalıdır. Tozlu ve gevşek yüzeyler temizlenerek astarlanmalıdır. Uygulama shingle veya arduvaz membran üzerine yapılacak ise malzeme üzerindeki gevşek kısımlar ve taşlar süpürülmeli ve kaldırılmalıdır.

• UYGULAMA

Diğer metal yüzeyler de uygun yüzey işlemlerine (yağdan arındırma, aşındırma ve astarlama) tabi tutulmalı ve sağlam bir yapışma sağlanmalıdır. Tozlu ve gevşek yüzeyler temizlenerek astarlanmalıdır. Uygulama shingle veya arduvaz membran üzerine yapılacak ise malzeme üzerindeki gevşek kısımlar ve taşlar süpürülmeli ve kaldırılmalıdır. Tavsiye edilen kaplama kalınlığını elde edecek şekilde veya iki veya daha fazla kat halinde fırça, rulo veya havasız tabanca yardımıyla püskürtme yolu ile uygulayınız. Her kat 4-8 saat bekledikten sonra ürünü uygulayınız ve son kattan sonra 24 saat kurumaya bırakınız. Uygulama yüzeylerini geniş alanlar için maskeleme bandı ile bölerek düzgün bir görünüm elde edebilirsiniz.

TÜKETİM

1,5-2 kg/m² (1-1,5mm kalınlık için)

AMBALAJ ve RENK

20 kg Plastik Kova
Beyaz, Açık Gri Renktedir.

TEMİZLİK

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları tiner ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolanmalıdır. Üretim tarihi itibarı ile 12 ay.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Kimyasal Yapı	Clever Lab.	Akrilik
Sarfiyat	Clever Lab.	1,5-2 kg/m ² (1-1,5mm kalınlık için)
Görünüm/Renk	Clever Lab.	Beyaz, Açık Gri
Yoğunluk	Clever Lab.	1,41 kg/l
Ürün Sıcaklığı	Clever Lab.	Minimum +10°C - Maximum +30°C
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	Clever Lab.	Minimum +10°C - Maximum +30°C
Ambalaj	Clever Lab.	20 kg Plastik Kova
Kürlenme Süresi	Clever Lab.	2-3 saat (+20°C)



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir; tüm bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolü dışında olması nedeniyle, burada verilen bilgiler garanti kapsamında değildir. Bu bilginin uygunluğuna ilişkin son değerlendirme; ürünün kullanım şekli, kullanım amacı, malzemeyle ilgili koşullar ve olası patent ihlallerine dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Üretici; ürünün kullanımından kaynaklanan kapsama alanı/sarfiyat, performans veya herhangi bir hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özel uygulama koşulları hakkında detaylı teknik tavsiye ve öneriler için Clever Polymers teknik departmanına başvurunuz. Bu teknik doküman, yeni baskısı yayımlanana kadar geçerli olup, eski baskılar hükümsüzdür.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli KOBİ OSB, Köşeler Mah. 34. Cadde No:5
41455 Dilovası / KOCAELİ – TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 728 14 12
Fax: +90 (262) 728 14 13
E posta: info@cleverpolymers.com
www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu
ClvSeal LİKİT 500
Şubat 2026

