

PRIMER T



Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Şeffaf, Sırlı ve Parlak Yüzey Astarı

TANIM

PRIMER T, tek bileşenli, emici olmayan yüzeyler için geliştirilmiş poliüretan astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Cam
- Seramik
- Cam seramik
- Fayans

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulanır. (fırça, bez ile)
- Hızlı kürlenir.
- Emici olmayan yüzeylerle mükemmel kombinasyon sağlar.
- Mükemmel aderans oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, parafin atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi aderansı ve yapışmayı zayıflatacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun ürünlerle tamir edilmelidir.

• UYGULAMA

Malzeme ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile ya da elle 2-3 dakika karıştırılmalıdır. İnceltme kullanmadan uygulanmalıdır. Astarlanacak yüzey, fırça veya bez yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar uygulanır. 10-15 dakika sonra PU su izolasyon malzemesi uygulanmalıdır.

UYGULAMA UYARILARI

- Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
- Göllemelerden kaçınınız.

TÜKETİM

Toplam tüketim (minimum): 0,05 - 0,07 lt/m²

AMBALAJ ve RENK

4 lt Metal Kova, Şeffaf Renktedir.

TEMİZLİK

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5° C ile +25°C arası sıcaklıklarda maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Yoğunluk	ASTM D1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)	0,80 ± 0,05 gr/cm ³
Viskozite	ASTM D2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)	30 – 50 cP
Tutuşma Noktası	ASTM D93 (Kapalı Kap)	42°C
Uygulama Sıcaklığı	Clever Lab.	+5°C ile +35°C
İlk Kürlenme Zamanı	25°C / 55% RH	10–15 dakika

* Viskozite +25°C'de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir; tüm bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolü dışında olması nedeniyle, burada verilen bilgiler garanti kapsamında değildir. Bu bilginin uygunluğuna ilişkin son değerlendirme; ürünün kullanım şekli, kullanım amacı, malzemeyle ilgili koşullar ve olası patent ihlallerine dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Üretici; ürünün kullanımından kaynaklanan kapsama alanı/sarfıyat, performans veya herhangi bir hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özel uygulama koşulları hakkında detaylı teknik tavsiye ve öneriler için Clever Polymers teknik departmanına başvurunuz. Bu teknik doküman, yeni baskısı yayımlanana kadar geçerli olup, eski baskılar hükümsüzdür.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli KOBİ OSB, Köşeler Mah. 34. Cadde No:5
41455 Dilovası / KOCAELİ – TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 728 14 12
Fax: +90 (262) 728 14 13
E posta: info@cleverpolymers.com
www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu
PRIMER T
Şubat 2026

