

PVC PRIMER

Eski ve Yeni PVC Membranlar İçin Düşük Viskoziteli Hızlı Kürlenlen Astar Malzemesi

TANIM

PVC PRIMER, tek bileşenli, hızlı kürlenlen, düşük viskoziteli, PVC membranlar için yüzey temizleme ve astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Eski PVC membranlar
- PVC yüzeyler

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Kolay uygulama (fırça, bez)
- Hızlı kürlenme
- Güçlü aderans

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, parafin atıkları gibi aderansı ve yapışmayı zayıflatacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır.

UYGULAMA

Malzeme ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile ya da elle 2-3 dakika karıştırılmalıdır. İnceltme kullanmadan uygulanmalıdır. Astarlanacak yüzey, rulo veya fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar sürülür. Büyük yüzeylere havasız sprey kullanılması tavsiye edilir. 15-30 dakika sonra PU su izolasyon malzemesi uygulanmalıdır.

UYGULAMA UYARILARI

- Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
- Göllemelerden kaçınılmalıdır.

TÜKETİM

Toplam tüketim (min.): 0,100 Lt/m²

AMBALAJ ve RENK

4 Lt Metal Kova
Şeffaf

TEMİZLİK

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler CLEVER 001 ile temizlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Yoğunluk	ASTM D1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)	0,85 ± 0,05 g/cm ³
Viskozite	ASTM D2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)	20 – 60 cP
Uygulama Sıcaklığı	Clever Lab.	+5°C ile +35°C
İlk Kuruma Zamanı	25°C / 55% RH	15 – 30 dakika

* Viskozite +25°C'de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmemesi ve herhangi bir bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sarfıyat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli Kobi OSB. Köşeler Mah. 34. Cadde No:5 41455 Dilovası / KOCAELİ / TURKEY

Tel: +90 (262) 728 14 12 Fax +90 (262) 728 14 13

e-mail: info@cleverpolymers.com

www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu

PVC PRIMER

Şubat 2026

